

220083

Acabado NC 083 Incoloro BR

Acabado de Nitrocelulosa Incoloro Brillo

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Tacto sedoso	Secado rápido	Buena extensibilidad
Uso aconsejado:	Mueble auxiliar	Carpintería interior	
Método de aplicación:	Pistola aerográfica	Pistola Airmix	Brocha
Endurecedores Recs:			
Diluyentes Recs:	520204	540414 verano	

BRILLOS DISPONIBLES

200020	50 - 57% (60°)		
220083	93 - 100% (60°)		

DATOS TÉCNICOS (25 °C)

Viscosidad de suministro Din 4 (s)	28 - 40	Densidad (g/cc)	0,910 - 0,940
Viscosidad de mezcla Din 4 (s)		Resistividad mezcla (MOhm cm)	10 - 50
Viscosidad de aplicación Din 4 (s)		MNV (%)	22 - 25
Tiempo de vida (Pot Life)		COV's (% Peso)	75.461

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Secado 120 g/m ² a 25 °C			
Secado Polvo	10 '		
Secado tacto	20 '		
Apilado	24 h		
Lijado / Repintado	12 h		
Cantidad aconsejada por mano (g/m ²)	130 - 150		

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre Chapa, madera maciza ó tablero de partículas. Lijar con grano 180 - 220 y eliminar bien el polvo. Asegurarse de que este bien seco y libre de suciedad ó cualquier sustancia contaminante.

CONSEJOS APLICACIÓN

En función del equipo de aplicación utilizado así como las condiciones ambientales, debe ajustarse el tipo y cantidad de disolvente empleado. Como pauta general rebajar un 5% con 520201 Disolvente 201 Nitro. Si las temperaturas son elevadas ó hay mucha humedad añadir 5 - 10% 520204 Disolvente 204 Retardante Medio ó 540414 Disolvente 414 Retardante.

Aplicación	Dilución %	Boquilla (mm)	Presión Aire (Atm)	Presión Bomba (Bar)

PRECAUCIONES

Mezclar bien el producto antes de su uso. Para obtener un buen resultado aplicar siempre entre 15 - 25 °C y 50 - 75% de humedad relativa. Caducidad: 12 meses (Almacenado entre 5 - 35°C). Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No tirar los residuos por el desagüe. Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto.

ADITIVOS

Acción	Añadir	Dosis %	Gramos para 20 Lts
Contaminación de siliconas	980066 Aditivo 066 Anti silicona	5% Máximo	1000 Máximo

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. // 7/10/2016 Version-1

VALRESA. Polígono Industrial Reva
Avda.dels Gremis, s/n Sector 13
Riba-Roja de Turia Valencia E46394
ESPAÑA Tel. 96 1669560